(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58--139799

⑤ Int. Cl.³
C 02 F 11/14
B 01 D 21/01

識別記号

107

庁内整理番号 7404-4D 6525-4D 砂公開 昭和58年(1983)8月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

9万泥脱水剂

願 昭57-23089

22世

20特

願 昭57(1982)2月16日

⑩発 明 者 渡辺実

川越市新宿町 6 -23-37

切出 願 人 栗田工業株式会社

大阪市東区北浜2丁目15番地の

1

明 顓 曹

1. 発明の名称

2 特許請求の範囲

- (1) ポリアクリルアミド系ポリマーのマンニッヒ変性物と、アニオン性有機 高分子凝集剤とを有効成分として含有することを特徴とする 汚泥脱水剤。
- (2) マンニッと変性物は、pH3 にかけるコロイド当量値が 1.5 m eq/9 以上で、pH1 0 にかけるコロイド当量値が-2~0 m eq/9 であり、固有粘度〔7〕 300 iN-NaMO。が 4.0 (dL/9)以上である特許錯求の範囲第 1 項記載の汚泥泉水剤。
- (3) アニオン性有機高分子級集別は、pH10 に おけるマイナスのコロイド当量値の絶対値が 0.7 m eq/9 以上であり、固有粘度 [7] 30 O IN-NaNO。
 が10(d2/9)以上である特許請求の範囲第1 項または第2項配数の汚泥脱水剤。

- (4) マンニッヒ変性物とアニオン性有機高分子 破棄剤と心重量比率が90:10~10:90である特許調水の超出第1項ないし第3項のいずれかに記載の汚泥脱水剤。
- (5) アニオン性自機局分子鉄集剤は、ポリアクリルアミドの部分加水分解物、アクリルアミドとアクリル酸ナトリウムとの共産合物、アクリルアミドとニルスルホン酸ナトリウムと2ーアクリルアミドと2ーメチルブロバンスルホン酸ナトリウムと1年を分別がある時から超ばれる1位以上のものである特許請求の範囲第1項のいずれかに配数の汚泥版水剤。

3. 発明の詳細な説明

剤に代わり、近年、有機高分子凝集剤が使用さ れるようになった。汚泥中の魅燭固形物(以下、 SSという。)を破集する方法としては、カチ オン性有機高分子聚集剤を単級症加する方法、 アニオン性有機高分子候集別を添加して攪拌乱 合したのちカチオン性有機高分子凝集剤を添加 する方法、カチオン性有機高分子凝集剤を添加 して悦拌協合したのちアニオン性有機高分子酸 集剤を添加する方法、カチオン性有機高分子製 集削とアニオン性有機高分子凝集剤とを同時に ぬ加する方法が知られている。 カチオン性有機 高分子炭集剤の単数転加の場合は、脱水後のケ ーキ含水率が高く、SS回収率が低くまた沪布 を使用する脱水機にかいて泸布とケーキとの組 雌性が不充分なととが多かった。またカチォン 性有機高分子聚集剤をよびアニオン性有機高分 子母集剤を併用(順次松加、または同時添加) する場合には、ケーキ台水率、SS回収率、刈 雌性などが多少攻響する場合があるものの、緩 米剤の俗解視なよび貯積、鉄集反応槽などを複

本発明は、このような状況下に、収扱いか容易で、緩集配水効果の優れた汚泥駅水剤を提供することを目的とする。

本発明は、ボリアクリルアミド系ポリマーのマンニッと変性物と、アニオン性有機 高分子級 集削とを有効成分として含有することを特敵と する所能脱水削である。

本発明において処理対象となる所配は、し尿の嫌気性消化方形、し尿の好気性消化方形、し尿消化脱離液、下水、各種整理がある余利方形、 し遊療がの最初に設ける余利方形、 下水の最初に設地方形、し尿、 下水等の三次処理で発生する炭渠方形、各種産業消水の炭渠方形などがあるが、とれに限定されるものではない。

これらの再花は単独または混合されて処理される。

ポリアクリルアミド系ポリマーを高 pH 下 (pH10~12個度) に、上配したアミンとアル デヒドを作用させてマンニッヒ変性すると、ポ

リマーは官能基としてアミノメチルアミド基、 アミド基、カルポキシル基、およびメチロール 基などを有する。これらの官能基のうち、アミ ノメチルアミド並は、カチオン性であり、また カルポキシル基はアニオン性である。カチオン 性およびアニオン性の程度は通常コロイド当量 値で示され、本発明化おけるポリアクリルアミ ド系ポリマーのマンニッヒ変性物は、カチオン 性の度合として pH 3 におけるコロイド当量値が 1.5 m eq/9 以上であり、またアニオン性の散合 として pH 10 におけるコロイド当量値が ー 2 ~ 0 meq/8であることが好ましい。 また、このマ ンニッヒ変性物は、固有粘度(7) 1N-NaNo. か 4.0(dl/f) 以上であることが好ましい。コロ イド当量値および固有粘度が上記の範囲からは ずれると、破蹊脱水効果が低下する。

アニオン性有機的分子發集別は、特に限定されず、例えばポリアクリルアミドの部分加水分解物、アクリルアミドとアクリル酸ナトリウムとの共産合物、アクリルアミドとビニルスルホ

本発明は、前述のボリアクリルアミド系ボリマーのマンニッと変性物とアニオン性有機高分子機集剤とを有効成分として含有する汚泥脱水剤であるが、両者の比率は汚泥の種類によって異なるが通常、重量基準で90:10~10:90が好ましく、さらに好ましくは80:20~20:80である。この範囲からはずれると機集脱水効果が低下する。

本発明の汚形脱水剤の添加量は、汚形の性状 (pH、SS、VSS、電気伝導度など)によって異なるが、一般的には、0.5~6 wt 9 (対SS)程度

る場合に比べ鉄築効果も使れている。

ボリアクリルアミド系ボリマのマンニッと 変性物は 0.1~2 多程度の水格板とすると PH が1 0 程度と高く、この PH 値ではカチオン性を 示さないので、アニオン性有機高分子凝集制と 共に同じ水中に番解しても不格化してテく がはするととはない。ボリアクリルアラを がはするととはない。ボリアクリルアシーンを がはない。ボリアクリルアシーンを をおいるとはない。 がはないので、 がはないので、 がはない。 がはないので、 がはない。 がない。 がない。 がない。 がない、 がない。 がない、 がない、

本発明の汚泥説水剤を汚泥に恋加して機件すると、pHは汚泥のpHとなっているのでポリアクリルアミド※ポリマーのマンニッと変性物は、カチオン性を帯び、これが汚泥中のSSの負荷を中和するとともに、この中和により生成した像細フロックはアニオン性有機高分子破集剤に

とする。

このように不発明はカチオン性有機高分子級 集剤とアニオン性有機高分子級無剤とを汚泥に 添加する削に此合するものであり、予め混合し ても内級集削が以応して不溶性物を生成するこ とはなく、また汚泥に内級無剤を別々に毎加す

より租大で強固なフロックとなる。とのフロックは距過性、脱水性に切れる。

聚集時の批拌は、撹拌僧における撹拌划根による攪拌に限らず、配管中の流れによるものでもよい。撹拌做を備えた攪拌槽の場合、目安として攪拌別根の崗速を0.5~5 m/smcとする。

以上の鉄築により生成したフロックをそのまま、または分離水を除去したのち、脱水機に供給し、従来法と同様にして脱水を行う。 脱水機としては遠心脱水機、 真空脱水機、 ベルトブレス型脱水機、 スクリューブレスまたはフイルタブレス 等の従来より使用されている脱水機が使用可能である。

なお、本発明の汚死脱水剤は、健酸パンド、ポリ塩化アルミニウム、塩化第二鉄などの無機 鉄集剤またはシメチルアミノエチルメタクリレ ートの単独裏台体や、これとアクリルアミドと の共重合体などのカチオン性有機高分子凝集剤 と併用することもできる。

本発明の汚死脱水剤は、カチオン性成分とア

≥ – 2

ニオン性以分の両方を含むけれども、不溶化す 、ることなく同一の溶解槽で溶解できるなど取扱 が容易で、しかも豪集脱水効果が優れている。

次に本発明の実施例について説明する。各実施例において使用した、ポリアクリルアミトをジメチルアミンとホルムアルデヒドとでマンニッヒ変性したものおよびアニオン性有役高分子 鉄集剤はそれぞれ袋ー1および炭ー2の通りで ある。

表一1.

		201	固有粘度	
	組織	pH3にかける (meg/タ)	bHTOKPHP	(7) 30% IN-NaNO
М 1	ポリアクリルアミドのジメテルアミンとホ ルムアルデヒドとによるマンニッヒ東は他	+42	-0.4	6.2
M 2	•	+35	-10	7.0
МЗ		+ 1.8	-1.0	8.2
M 4		+1.0	-1.0	10
M 5	•	+43	0	10
M 6		+5.7	-1.8	10
М7		, +30	-2.8	9. 5
M 8		+4.5	-0.4	4.0
M 9	ポリアクリルア とドのジッチルアミンとホ ルムアルデヒドとによるマンニッと <u>変性物</u> のメチルタロライド回転化物	+ 1.2	+0.4	7. 0
С	アクリルアミドとジメナルアミノエナルメ メクリレートとのコポリマー	+ 1.7	+0.4	1 1.5

アニオン性 有機高分子 截 集 別	組 成	pH10 にかける コロイド当盤値 (meq/チ)	図 有 粘 度
A 1	ポリアクリルアミドの部分加 水分制物	- a i	2 0
A 2	ポリアタリルアミド心部分加 水分解物	- 1. 0	2 0
A 3	・ アクリル似ナトリウムとアクリルア ミドと2ーアクリルアミドー2ーメ チルプロパンスルホン銀ナトリウム とのターポリマー	– 1. 5	. 20
A 4	アクリル似ナトリウムとアク リルアモドとのコポリマー	- 2 6	2 0
A 5	ポリアタリルアミドの部分加水分解物	- 5. 0	3 0
A 6	ポリアクリルアミドの部分加 水分換物	- 7. 5	2 0
A 7	ポリアタリルアミドの部分加 水分解物・	- 2 6	1 0

兴 施 例 1.

し尿の生物処理水を醗散アルミニウムにより 機条件上処理した影発生する三次処理汚泥(pH 6.6、SS:23分、VSS:60分対SS、電気伝導度 700μS/cm)に表ー1のマンニッと変性物 M 2 と表ー2のアニオン性有機した粉末の方泥脱水 を1:1 (重量比)で混合した粉末のたたの が形形の形で配管中に添加重工処理した が成が根 HS 405 L (石川島播磨水め、 は心脱水根 HS 405 L (石川島播磨水め、 全社製)により速心力 3500 G で脱水め、 M 2 会社製)により速心力 3500 G で脱水め、 M 2 を果を表ー3に大地のため、 M 2の を発した場合、 A 5、 M 2の 最近にないためる、 M 2の 最近にないため、 M 2 を対した場合、 ないないした場合、 M 2 した場合、 ないないした場合、 M 2 した場合、 ないないした場合、 M 2 ので、 ないないため、 M 2 ので、 A 5 の 版にないした場合、 M 2 ので、 A 5 の 版にないため、 M 2 ので、 A 5 の 版にないした場合、 M 2 のに、 A 5 の 版がにないした場合、 M 2 のに、 A 5 の 版がにないた。 ***** - 3

	製集剤シェび剤	m∌(%×iss)	s s	設水ケーキ	
	第一 0 数加	お二の該加	○ 収本 (%)	仓水平 (%)	
本発明	M2 1.1 (A5 1.1		9 9. 5	8 6	
	M 2 2 2	-	3 0	9 2	
比	A 5 2 2	-	. 10KF	9 2以上	
₩.	M 2 1. 1	A 5 1.1	2 0	9 2以上	
я	A 5 1. 1	M 2 1. 1	80	9 1	
	C 22	_	7 5	9 1	

本発明は、SS回収率、脱水ケーキ含水率に おいてともに使れていることがわかる。

奥 施 例 2.

実施例1と同じ汚泥を200mとり、これに 表一4に示したマンニッヒ変性物と、アニオン 性有機高分子験級剤A4とを1:1 (重量比) で混合してなる粉末の汚泥脱水剤を水裕液の形で対 SS 2.2 多 添加してヌッチェテストを行った。 旋拌は、 旋拌機(二枚平羽根)により 500 い (周速 2 m/mc)で 3 0 秒 間行い、 フロックを生成させたのち、 100 メッシュナイロン 臨布を敷いたプフナーロート上に注ぎ、 20 秒後の 認利量を測定した。 結果を表ー4に示す。

フロック径も併せて表ーもに示す。

表 - 4

K M	汚泥脱水剤のマン ニッヒ変性物成分	フロック任 (二)	2 0 秒後の 建築量 (m/)	評価	(備 考) マンニッと変性物 成分の物性等	
1	M 1	4	130	Ú	pH3 Kかけるコロイド 色量値 + 4.2	
2	M 2	5	1 4 5	0	同 +25	
3	М 3	4.5	140	0	同 +1.8	
4	М 4	2	8 0	Δ	阿 +1.0	
5	Ж, 5	4.5	1 4 2	0	pH10にかけるコロイド 歯量値 -0	
6	Ж 6	8.0	100	O	何 -1.8	
7	М 7	1.5	7 0	Δ	同 2.8	
8	М 8	2.0	100	0	(z) = 4	
9	M 9	ポリマー被引 形物が生成し	神吟に白色閣 し、通用不可	×	pH10 Kをけるコロイド 発音値 +0.4	
10	С	1. 0	6 0	Δ	Cの単数素加 (22%対88)	

任) ②: 後, ○: 負, △: 可, ×: 不可

テストを行った。結果を装一5亿示す。

表 - 5

NA Na	行起版水翔中のア ニオン性有機高分 子 製 集 剤 成 分	フロッチ径 (中)	20分後の 建設量(配)	許価	(備 考) アエオン性有扱高分子 最集 別成分の物性等	
1	A 1	1. 0	8 0	Δ	pH10にかけるコロイド 当量値0.1 (meq/y)	
2	A 2	1.5	110	0	间 -0.7	
3	A 3	2.5	1.2 0	0	同 -15	
4	A 4	3.0	1 4 0	O	何 -2.6	
5	A 5	4.5	150	0	间 -540	
6	A 6	1. 5	100	0	Fig. -7.5	
7	A 7	1. 5	110	0	(g) = 1 5	
.8	A 8	0.75	9 0	0	(2) - 10	
,	¥ 2	Q 5	6 0	Δ	M 2 O 學 終 都 加 (1.5%対 8 B)	
10	С	1.0	. 80	Δ	C の単数額加 (1.5%対88)	
11	A 5	Q3 mm 以下	80㎡	×	A 5 の単独版加 (1.5%対B8)	

試験Na 1~4の結果から、汚形脱水剤のマンニッと変性物成分は、カチオン性の度合が高い程、すなわち、pH 3 におけるコロイド当量値が+1.5 meq/f 以上の方が超過脱水性に優れるとかわかり、また試験Na 5~7 の結果からアニオン性の度合は低い程、すなわち、pH 10におけるコロイド当量値が-2~0 meq/f ものが好ましいことがわかる。また、試験Na 8 およびその他からマンニッと変性物成分は固有粘度(図 30℃ Na NOs)が4(de/f)以上のものが好ましいことがわかる。

140

寒 施 例 3.

試験 $1 \sim 6$ の結果から汚泥脱水剤中のアニオン性有機高分子凝築剤成分は、pH10 におけるマイナスのコロイド当動値の絶対値が 0.7 meq / まり大きいものが好ましく、また試験10.7 8 から、固有粘度(10.30 10.7

夹 施 例 4.

断別既水のボリ塩化アルミニウムによる凝集処理で発生した汚配(pH 6.7、SS: 0.9 %、VSS: 8 3 %対SS、電気伝導度 3 2 0 0 μS/cm)の 2 00 配に、マンニッと変性物 M 2 とアニオン性有機高分子製集剤 A 5 とを表ー 6 の配合比(重量)で混合した粉末汚泥脱水剤を水溶液の形で 1.5 が対 SS 添加し、実施例 2 と同様にヌッチェテストを行った。結果を装ー 6 に示す。また、かい場合に対象 Na 4・5)、それぞれを別々に対解して別々に同時に添加した場合(試験 Na 6)、

特開昭58-139799 (6)

順次添加した場合(試験Na.7.8)の結果も表一 6 に示す。

.表 - 6

	KM Na	再起脱水剤の配合比 M 2 : ▲ 5	フロック怪 (m)	20 秒後の 達依量 (m/)	計集
*	,	80:20	20	100	0
発	2	50:50	3.0	130	0
77	3	20:80	4.5	9 0	0
}	4	100: 0	0.5	3 0 以下	×
此	5	0:100	0.3以下	3 0 以下	×
*	•	50:50 在1)	1.0	6 0	Δ
Ħ	7	50:50年2)	0.5	4 0	×
	8	50:50年8)	1. 0	6 0	Δ

- 住1) 別々に着解して同時能加。
- 住 2) 別々に答辞してM2、A5の順に修加。
- ・注3) 別々に善解してA5、M2の誰に抵加。

表一6から汚泥脱水剤中のマンニッヒ変性物とアニオン性有機高分子凝集剤は 80:20~20:80 が好ましいことがわかる。

出題人 栗田工業株式会社